

Ficha Técnica:

Cod.7085

PAVIFER-345

Resina epoxi 100% sólidos para recubrimientos con efecto 3D.

- Pavimentos de hormigón.
- Pavimentos cerámicos.
- Piezas cerámicas, fibrocemento.
- Morteros, ladrillos y obras de fábrica.
- Recubrimientos sobre madera, metal, etc



Fabricado por:

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tinejos, Parcelas 1 y 6
39548 - W. DE SAN VICENTE (Cantabria) Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

PAVIFER-345 es una resina 100% sólidos a base de resinas epoxi, diseñado para su utilización de pavimentos con efecto 3D.

USOS RECOMENDADOS

PAVIFER-345 se utiliza principalmente como pavimento decorativo con efecto 3D para:

- Pavimentos de hormigón.
- Pavimentos cerámicos.
- Piezas cerámicas, fibrocemento.
- Morteros, ladrillos y obras de fábrica.
- Recubrimientos de madera, metal, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Las principales características y ventajas del **PAVIFER-345** son las siguientes:

- Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia química.
- Tixotrópico, no descuelga en aplicaciones en paramentos verticales o en techos.
- Endurece sin retracción
- Los componentes son de distinto color, facilitando así el control de mezclado.
- No necesita imprimación
- Altas resistencias mecánicas iniciales y finales.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia química.

PRESENTACIÓN

La imprimación **PAVIFER-345** se presenta en envases metálicos de: 10 Kg.

- Componente A (Base): 6,250 Kg.
- Componente B (Catalizador): 3,750 Kg.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

12 meses Desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en un lugar seco a temperaturas comprendidas entre +5° C y +30°

Ficha Técnica

Epox-3D

Edición: Enero 2022

Página 3 de 5

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|---|
| Base química | Epoxi |
| Aspecto: | Brillante |
| Color: | Transparente |
| Volumen sólidos: | 100 % |
| Rendimiento: | 5 - 8 m ² / kilo |
| Peso específico: | 1,300 +/- 0,020 Kilos / Litro |
| Secado al tacto: | 10 horas a 20° C y 60% humedad relativa |
| Puesta en servicio: | 48 horas personas 72 horas vehículos ligeros 7 días uso completo |
| Punto inflamación: | 22° C |
| COV's: | Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría j): 304,8 g/l (500 g/l máximo a partir 01.01.2010). |

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas revoluciones.
- Si la aplicación se realiza a temperaturas elevadas, la vida de la mezcla puede reducirse considerablemente.
- El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada arena de sílice fina.
- Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico
- Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol antes de mezclar, agitar en su envase el componente A y a continuación añadir el componente B mezclándolos durante 2 a 3 minutos hasta que el producto resultante sea totalmente homogéneo.
- Para asegurarse el correcto mezclado, verter en un recipiente vacío y continuar amasando hasta homogeneizar. Evitar el mezclado excesivo para minimizar la cantidad de aire ocluido.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

| | |
|-------------------------|--|
| Catalizador: | Catalizador PAVIFER-345 |
| Relación mezcla: | 1,5 a 1 en volumen |
| Vida de la mezcla: | 6 horas a 20° C |
| Método: | Brocha, rodillo o pistola airless |
| Dilución: | No diluir limpieza con disolvente epoxi |
| Espesor: | Húmedo: 150 micras Seco: 150 micras |
| Intervalo de repintado: | Mínimo: 24 horas a 20° C Máximo: 15 días a 20° C |
| Condiciones: | Aplicar con temperaturas superiores a + 10° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite. |

DETALLES DE APLICACIÓN

| | |
|-------------------------|--|
| Calidad del soporte | <p>El soporte de hormigón debe ser compacto y poseer unas resistencias mínimas, tanto a compresión de 25 N/mm², como a tracción de 1.5 N/mm².</p> <p>El soporte debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contaminantes, tales como aceites, grasas, revestimientos y tratamientos superficiales, etc.</p> <p>En caso de duda, aplicar un área de prueba.</p> |
| Preparación del soporte | <p>Los soportes de hormigón deben prepararse con medios mecánicos (lijado, granallado o escarificado) con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.</p> <p>Las partes débiles del hormigón deberán ser eliminadas y deben descubrirse todos los posibles defectos que tenga el soporte.</p> <p>Las reparaciones del soporte, el relleno de oquedades y la nivelación del soporte se llevarán a cabo con productos apropiados.</p> <p>El soporte debe ser imprimado o nivelado para obtener una superficie compacta.</p> <p>Las manchas grandes deben ser eliminadas mediante lijado.</p> <p>Toda la suciedad, así como las partes sueltas o mal adheridas deben ser eliminadas antes de la aplicación, preferiblemente por barrido o por aspirado.</p> |
| Temperatura del soporte | Mínimo + 10 °C / Máximo + 30 °C |
| Temperatura ambiente | Mínimo + 10 °C / Máximo + 30 °C |
| Humedad del soporte | <p>≤ 6% en peso</p> <p>Medida con el método, medidor CM o método de secado al horno.</p> <p>No debe existir humedad ascendente según la norma ASTM (lámina de polietileno).</p> |
| Humedad relativa | Máximo 75% h.r. Debe asegurarse una ventilación apropiada para eliminar el exceso de humedad durante el curado. |
| Punto de rocío | <p>¡Cuidado con la condensación!</p> <p>La temperatura del soporte y ambiente deben estar al menos 3 °C por encima del Punto de Rocío durante la aplicación.</p> |

DETALLES DE CURADO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Producto Aplicado Listo para su Uso | <p>De 2 min hasta 24 horas.</p> <p>Los tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la humedad relativa.</p> |
| Nota | <p>Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.</p> |
| Restricciones locales | <p>Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.</p> |
| Instrucciones de Seguridad e Higiene | <p>Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.</p> |

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de POLIUREA SYSTEMS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de POLIUREA SYSTEMS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. POLIUREA SYSTEMS, se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.poliureasistemas.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a hechos ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

www.poliureasistemas.com

FABRICA Y ALMACÉN
Poliurea Ind. Las Bóvedas, Parcela C y G
20140 - VAL DE SAN VICENTE (Garaizna) - Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

